

FICHE TECHNIQUE DÉCAPANT RADIATEUR

Date de mise à jour : 11/09/2026



Décapant radiateur gélifié à action rapide conçu pour éliminer efficacement anciennes peintures et vernis sur radiateurs. Sa formule en gel adhère parfaitement aux surfaces verticales sans couler et agit en profondeur dès 30 minutes. Sans soude, potasse ni ammoniac, il respecte les supports tout en facilitant les travaux de rénovation et de remise à nu des radiateurs et surfaces métalliques.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Multisupports : métaux, bois, ciment, carrelages, verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Alcool
Étiquetage	GHS02, GHS07
Point éclair	Moins de 23°C
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Gel
Conservation	6 à 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	5
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Temps d'action		30 min
Application		Pinceau - Rouleau
Rendement	Brosse	prêt à l'emploi pour 3 à 4 m ² / l

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Avant application scarifier la surface permet la pénétration du décapant et facilite son action.
- Appliquer le décapant à l'abri du vent et du soleil pour éviter que le produit ne sèche trop vite.
- Appliquer le décapant, sous une météo tempérée et non humide de 10 à 25°C.
- Appliquer le décapant en 2 à 3 couches d'environ 2 mm d'épaisseur.
- Laisser bien agir le décapant un minimum de 30 min à 2h selon le nombre de couche à décaper.
- Gratter avec la spatule ou le couteau à peindre pour enlever le film dès qu'il se boursouffle.
- Eliminer les dernières traces de peinture ou vernis en les grattant avec une brosse métallique.
- Rincer la surface à l'eau claire et laissez sécher avant le recouvrement d'une finition éventuelle.

CONSERVATION

- Se conserve 6 à 12 mois à l'abri du gel et de la chaleur

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.