

FICHE TECHNIQUE PEINTURE DIRECT ROUILLE

Date de mise à jour : 15/04/2026



Peinture antirouille bi-composant à base de résine polyuréthane (durcisseur inclus), conçue pour s'appliquer directement sur les métaux rouillés sans sous-couche. Elle stoppe la corrosion et empêche sa réapparition, tout en simplifiant la préparation grâce à une application après simple brossage des parties non adhérentes. Formulée avec des agents neutralisants de rouille, elle offre une protection durable et une excellente tenue face aux intempéries. Son système 2 en 1 (primaire + finition) garantit un gain de temps et une mise en œuvre rapide. Facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), elle convient parfaitement aux ferronneries, portails, grilles ou mobilier métallique, en intérieur comme en extérieur, avec une protection jusqu'à 12 ans.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous métaux ferreux et non ferreux, dégraissés, dérouillés, dérochés, exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc. et préalablement, recouvert d'une sous couche protectrice/antirouille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Polyuréthane bi composant - Base solvant
Taux COV	Moins de 300 g/l
Etiquetage	GHS02, GHS07
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Diluant bi composant
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 5L - 15L

Dimensions (en cm)	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	4h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 12 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, déroché, après élimination des anciennes peintures/vernis et de toutes traces de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant.
- Sur support fer, l'application d'une sous couche protectrice/antirouille est recommandée pour une protection plus performante et plus durable.
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 2 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec du diluant bi composant pour une application au pistolet.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.