

FICHE TECHNIQUE PEINTURE MÉTAL ROUILLÉ

Date de mise à jour : 15/04/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Peinture antirouille à base de résine polyuréthane aqueuse, conçue pour s'appliquer directement sur les métaux ferreux oxydés sans décapage complet. Elle neutralise la rouille grâce à des pigments inhibiteurs et combine convertisseur, primaire et finition en un seul produit. Facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), elle offre un excellent pouvoir couvrant et une très bonne résistance aux UV, aux intempéries et aux agressions extérieures. Elle stabilise l'oxydation pour en faire une barrière protectrice durable. Idéale en intérieur comme en extérieur, elle permet de rénover efficacement les surfaces métalliques rouillées, avec une tenue jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous métaux ferreux et non ferreux, dégraissés, dérouillés, dérochés, exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc. et préalablement, recouvert d'une sous couche protectrice/antirouille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Résine polyuréthane - base aqueuse
Taux COV	Moins de 30g/L
Densité	1 ± 0.02
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m² par L)	10
Conditionnements	Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	40 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m ² / L en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 12 m ² / L en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m ² / 400mL - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, déroché, après élimination des anciennes peintures/vernis et de toutes traces de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Recouvrir préalablement d'une sous couche protectrice/antirouille.
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 2 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec de l'eau pour une application au pistolet.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.