

FICHE TECHNIQUE SICCATIF SÉCHAGE

Date de mise à jour : 12/05/2026



Siccatif de séchage conçu pour accélérer le durcissement des peintures, vernis, lasures et huiles solvantés. Formulé à base de catalyseurs organiques et d'agents polymétalliques, il améliore le séchage en surface et à cœur des résines alkydes, uréthanes ou glycérophthaliques. Il renforce la dureté du film sans jaunissement ni blanchiment. Facile à utiliser, il s'incorpore directement dans le produit à raison de 1 à 2 bouchons par litre

DESTINATION



Adapté à la plupart des résines à base de solvant (résine alkyde, glycérophthaliques, polyuréthane, uréthanes)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Siccatif
Viscosité	Moins de 2 mn
Étiquetage	GHS02, GHS07
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Moins de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement	Dilution de 1 à 2 bouchons par litre de produit.
Nettoyage	Diluant synthétique
Conditionnements	Bidon : 1 L - 5 L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L L : H : 29 - l : 12 - L : 19

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Effectuer un essai préalable avant de mélanger le siccatif pour contrôler sa bonne compatibilité.
- Employer toujours pur en évitant tout mélange afin de garder une parfaite efficacité de séchage.
- Utiliser 1 à 2 bouchons de siccatif de séchage par litre de peinture, vernis, lasure ou huile de lin.
- Mélanger l'ensemble, à l'aide d'un mélangeur, afin d'obtenir un film bien homogène et régulier.
- Veiller à refermer l'emballage après usage afin d'éviter tous risques d'évaporations du siccatif.
- En cas de déversement, absorber avec de la terre de diatomée. Porter des gants et un masque.
- Ce produit siccatif, d'aspect violet, est parfaitement incolore lors de l'application et au séchage.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.