

FICHE TECHNIQUE VITRIFICATEUR BÉTON

Date de mise à jour : 07/08/2026



Vitrificateur béton incolore conçu pour protéger durablement les sols intérieurs et extérieurs contre l'usure, les taches, les produits chimiques et les passages répétés. Disponible en mat, satin ou brillant, il résiste aux UV sans jaunir ni blanchir. Adapté aux garages, terrasses, allées ou ateliers, il offre une forte résistance mécanique et chimique. Formule aqueuse, application facile, recouvrable en 1 h et trafic piéton après 4 h.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Sols béton, dalles béton, chapes ciment, garages, allées, terrasses et ateliers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Polyuréthane mono composant - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Teintes	Incolore
Aspect	Mat, satin ou brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	12 à 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	45 min
	Recouvrable	1h
	Sollicitation piétonne	4h
	Sollicitation routière	48h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 10 m ² / l - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquez sur une surface béton propre, sèche, saine et correctement préparée.
- Le nettoyage et la préparation du support sont obligatoires : éliminez les traces de graisse, huile, laitance et toute contamination à l'aide d'un dégraissant adapté ou d'un nettoyeur haute pression.
- Pour les surfaces neuves, attendez le durcissement complet du béton (minimum 28 jours).
- Sur béton poreux ou très absorbant, un ponçage léger ou grenailage peut être nécessaire pour ouvrir les pores.
- Avant vitrification, l'application d'un bouche-pores pour béton est obligatoire pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence.
- Appliquez ensuite le vitrificateur au rouleau ou au spalter, en couches régulières et croisées.
- Un léger ponçage avec un grain fin est recommandé entre chaque couche pour assurer l'accroche et un rendu parfaitement lisse et homogène.

CONSERVATION

- Se conserve 12 à 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.