

FICHE TECHNIQUE VITRIFICATEUR ESCALIER

Date de mise à jour : 07/08/2026



Vitrificateur escalier incolore conçu pour protéger durablement les escaliers bois contre l'usure, les rayures, l'humidité et les passages répétés. Disponible en mat, satin ou brillant, il valorise le veinage naturel du bois. Sans solvant et sans odeur, il s'applique après ponçage soigné et égrenage entre couches. Adapté en intérieur et extérieur protégé, recouvrable en 4 h et circulaire après 24 h.

DESTINATION



intérieur et extérieur protégé

SUPPORTS



Escaliers en bois massif ou contrecollé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Polyuréthane mono composant - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Teintes	Incolore
Aspect	Mat, satin ou brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	12 à 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	45 min
	Recouvrable	4h
	Sollicitation piétonne	24 à 48h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m2 / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 10 m2 / l - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Le vitrificateur escalier bois s'applique sur un support propre, sec, sain et parfaitement préparé.
- Le ponçage est obligatoire : commencez par un grain gros à moyen afin d'éliminer les anciennes finitions et d'ouvrir les fibres du bois, puis terminez par un grain fin pour lisser la surface. L'utilisation d'une ponceuse avec aspiration intégrée est fortement recommandée afin d'éliminer les poussières et garantir une adhérence optimale du vitrificateur.
- Avant vitrification, l'application d'un fond dur ou bouche-pores pour bois est obligatoire pour réguler l'absorption et est indispensable sur les bois tanniques afin d'éviter les remontées de tanins.
- Appliquez ensuite le vitrificateur à l'aide d'un rouleau laqueur ou d'un spalter, en couches régulières.
- Un égrenage léger entre chaque couche, avec un grain fin, est recommandé pour optimiser l'accroche et obtenir un rendu lisse et homogène.

CONSERVATION

- Se conserve 12 à 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.