

FICHE TECHNIQUE ANTI-POUSSIÈRE SOL

Date de mise à jour : 21/04/2026



Résine microporeuse incolore, idéale pour durcir et stabiliser les bétons poussiéreux, poreux ou farinants. Elle pénètre en profondeur, ferme les pores et bloque durablement la poussière tout en laissant respirer le support.

Sans odeur et facile à appliquer, elle offre une excellente résistance mécanique et chimique (huiles, acides, détergents) et facilite l'entretien. Adaptée aux sols industriels, garages ou ateliers, elle assure une rénovation durable et un support sain.

DESTINATION



Intérieur et extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous sols en béton, préalablement poncé, nettoyé, dépoussiéré et non friable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	Moins de 30g/L
Densité	1 ± 0.02
Teintes	Incolore
Aspect	Satiné
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	7
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - L : 19 - l : 12
	Bidon 15 L : H : 41 - L : 26 - l : 24

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau/Rouleau	± 6 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 8 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Effectuez ces 4 étapes sur votre sol avant toute mise en peinture :
 - N°1 : Grattez le sol à l'aide d'une brosse métallique ou d'un tournevis et assurez-vous de la parfaite dureté, non friabilité et propreté du sol.
 - N°2 : Versez une goutte d'eau sur votre sol : elle doit être absorbée en - de 4 minutes, sinon poncez de nouveau. Absorption en - de 2 minutes = primaire sol obligatoire.
 - N°3 : Nettoyez, dégraissez le sol, uniquement si nécessaire. Il est préférable de ne pas humidifier votre sol. Toute mise en eau du sol doit être suivie d'un long temps de séchage (12 à 24 heures minimum). Vérifier l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée ou avec un humidimètre.
 - N°4 : Niveau à bulle ou règle de maçon. Si le sol n'est pas plat, envisagez un ragréage pour éviter les manques ou sur épaisseur de produit.
- Un sol en béton doit être âgé d'1 à 3 mois.
- Poncez le sol à l'aide d'une ponceuse à disque diamant munie d'un sac d'aspiration, pour permettre l'accroche de la peinture.
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 2 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec de l'eau pour une application au pistolet.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.