FICHE TECHNIQUE
ANTIROUILLE BLANC

Date de mise à jour : 15/04/2026

Primaire antirouille à base de résine alkyde, spécialement conçu pour protéger les métaux ferreux tout en facilitant l'application de finitions claires grâce à son fort pouvoir opacifiant. Il assure une excellente protection contre la corrosion et doit idéalement être recouvert dans les 24 heures pour une performance optimale. Facile à appliquer, il offre un bel aspect blanc mat et une très bonne accroche pour les peintures de finition monocomposantes. Adapté à de nombreuses applications en intérieur comme en extérieur, il protège durablement les structures métalliques, mobiliers, portails ou équipements industriels, avec une tenue jusqu'à 10 ans.

DESTINATION

Intérieur & Extérieur

SUPPORTS

Adhère sur tous métaux ferreux, préalablement dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Alkyde - Base solvant
Taux COV	Moins de 300 g/l
Etiquetage	GHS02
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Blanc
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Diluant synthétique
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m² par L)	10
Conditionnements	Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

Dimensions (en cm)	Aérosol : H : 20 - ∅ : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - ∅ : 10
	Pot 5 L : H : 22 - ∅ : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - ∅ : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	4h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m2 / l en 1 couche - Dilution 5 %
	Pistolet peinture	± 12 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m^2 / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, après élimination des anciennes peintures et de toute trace de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 1 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec diluant synthétique pour une application au pistolet.
- Recouvrir par 2 couches de finition monocomposante compatible pour une protection optimale.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION

- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.