

FICHE TECHNIQUE NOIR FERRONNERIE

Date de mise à jour : 15/04/2026



Peinture antirouille à base de résine alkyde, idéale pour protéger et décorer les métaux ferreux du quotidien. Enrichie en agents inhibiteurs de corrosion, elle assure une protection efficace contre la rouille tout en offrant une excellente résistance aux chocs, rayures et abrasions.

Son film souple accompagne les dilatations du métal et résiste aux températures élevées jusqu'à 90°C, permettant une utilisation sur radiateurs, tuyaux ou équipements chauffants.

Facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), elle convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour tous types de supports métalliques (portails, grilles, volets, mobilier...). Protection longue durée jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Notre sous couche adhère sur tous métaux ferreux, préalablement dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Alkyde uréthane - Base solvant
Taux COV	Moins de 300 g/l
Etiquetage	GHS02
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Noir
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Diluant synthétique
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L

Dimensions (en cm)	Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	4h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Dilution 5%
	Pistolet peinture	± 12 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m ² / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, après élimination des anciennes peintures et de toute trace de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 1 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec diluant synthétique pour une application au pistolet.
- Recouvrir par 2 couches de finition monocomposante compatible pour une protection optimale.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.