

FICHE TECHNIQUE PEINTURE ANTIDÉRAPANTE

Date de mise à jour : 16/04/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Peinture polyuréthane avec micro-billes antidérapantes, idéale pour sécuriser les sols glissants (béton, bois, pierre). Elle réduit les risques de chute même en conditions humides, grasses ou huileuses. Très résistante aux UV, aux chocs et aux produits chimiques, elle convient aux usages intensifs.

Facile à appliquer et à séchage rapide, elle s'utilise en intérieur comme en extérieur (terrasse, garage, atelier), avec une protection jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur ou extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous sols en béton, préalablement poncé, nettoyé, dépoussiéré et non friable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	Moins de 30g/L
Emission	cov-A+
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	8
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	2 h
	Recouvrable	2 h
Sollicitation piétonne		4 h
Sollicitation routière		48 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau
Rendement	Brosse	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



• Conditions préalables :

- Sol en béton âgé de 1 à 3 mois minimum
- Température ambiante entre +10°C et +25°C (humidité < 70%)

Effectuez ces **4 tests avant toute mise en peinture** :

- Dureté et propreté — Grattez le sol à la brosse métallique ou au tournevis pour vérifier sa dureté, sa non-friabilité et sa propreté. Si le sol est friable, poncez jusqu'à ce ne soit plus le cas.
- Test d'absorption — Versez une goutte d'eau sur le sol : elle doit être absorbée en moins de 4 minutes. Si ce n'est pas le cas, poncez à nouveau.
- Humidité résiduelle — Ne nettoyez et ne dégraissez le sol que si nécessaire ; évitez d'humidifier le support. En cas de mise en eau, respectez un séchage minimum de 12 à 24 h. Vérifiez l'absence de condensation à l'aide d'une feuille plastique posée sur le sol ou d'un humidimètre.
- Planéité — Contrôlez la planéité au niveau à bulle ou à la règle de maçon. Si le sol n'est pas plat, effectuez un ragréage pour éviter tout manque ou surépaisseur de produit.

Ponçage : Poncez le sol à la ponceuse à disque diamant équipée d'un sac d'aspiration, afin de favoriser l'accroche de la peinture.

• Application :

- 1) Appliquez un primaire sol
- 2) Mélange soigneusement la peinture avant application
- 3) Appliquez en 2 couches régulières en laissant sécher 2h entre chaque couche

Dilution possible jusqu'à 10 % avec de l'eau pour une application au pistolet

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.