FICHE TECHNIQUE
PRIMAIRE ANTICORROSION

Date de mise à jour : 15/04/2026

Primaire à base de résine alkyde uréthane, spécialement formulé pour protéger durablement les métaux ferreux contre la rouille et l'oxydation. Il isole efficacement le support, stoppe la corrosion existante et prévient sa réapparition. Idéal en sous-couche, il améliore significativement l'adhérence et les performances des peintures de finition. Facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), il sèche rapidement et permet un recouvrement dans la journée. Convient en intérieur comme en extérieur pour tous types d'ouvrages métalliques (portails, garde-corps, radiateurs, mobilier…). Protection durable jusqu'à 10 ans.

DESTINATION

Intérieur & Extérieur

SUPPORTS

Adhère sur tous métaux ferreux, préalablement dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	**Alkyde uréthane - Base solvant**
Taux COV	**Moins de 300 g/l**
Etiquetage	**GHS02**
Point éclair	**Plus de 23°C**
Densité	**Plus de 1 kg/l**
Teintes	**Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017**
Aspect	**Brillant**
Dilution & Nettoyage	**Diluant synthétique**
Conservation	**3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur**
Rendement moyen (en m² par L)	**10**
Conditionnements	**Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L**

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

Dimensions (en cm)	Aérosol : H : 20 - ∅ : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - ∅ : 10
	Pot 5 L : H : 22 - ∅ : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - ∅ : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	4h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m2 / l en 1 couche - Dilution 5 %
	Pistolet peinture	± 12 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m^2 / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, après élimination des anciennes peintures et de toute trace de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 1 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec diluant synthétique pour une application au pistolet.
- Recouvrir par 2 couches de finition monocomposante compatible pour une protection optimale.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION

- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.