FICHE TECHNIQUE
PRIMAIRE FER

Date de mise à jour : 10/11/2026

MétalTop.fr
Fabricant . Peinture professionnelle



Primaire à base de résine acrylique, conçu pour assurer une adhérence optimale sur tous les métaux ferreux et non ferreux. Il constitue une excellente base d'accrochage pour les peintures de finition monocomposantes sans solvants.
Grâce à sa formulation renforcée en agents anticorrosion, il protège efficacement contre la rouille tout en offrant une remarquable résistance à l'abrasion, aux chocs et aux rayures.
Facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), il améliore la durabilité des systèmes de peinture et s'adapte à de nombreuses applications en intérieur comme en extérieur (portails, volets, ferronneries, mobilier...).
Protection longue durée jusqu'à 10 ans.

DESTINATION

Intérieur & Extérieur

SUPPORTS

Notre sous couche adhère sur tous métaux ferreux et non ferreux, préalablement dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	**Acrylique - Base aqueuse**
Taux COV	**Moins de 300 g/l**
Etiquetage	**Sans**
Point éclair	**-**
Densité	**Plus de 1 kg/l**
Teintes	**11 Teintes au choix**
Aspect	**Satin**
Dilution & Nettoyage	**Eau**
Conservation	**12 à 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur**
Rendement moyen (en m² par L)	**10**
Conditionnements	**Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L**

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

Dimensions (en cm)	Aérosol : H : 20 - ∅ : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - ∅ : 10
	Pot 5 L : H : 22 - ∅ : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - ∅ : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	40 min
	Recouvrable	2h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m2 / l en 1 couche - Dilution 5%
	Pistolet peinture	± 12 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m² / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, après élimination des anciennes peintures et de toute trace de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 1 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec d'eau pour une application au pistolet.
- Recouvrir par 2 couches de finition monocomposante compatible pour une protection optimale.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION

- 12 à 24 mois à l'abri du gel et de la chaleur

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.