

FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE SOL

Date de mise à jour : 21/04/2026



Sous-couche acrylique sans odeur, idéale pour préparer les sols en béton, ciment ou bois avant peinture. Elle pénètre en profondeur, bloque la porosité et améliore fortement l'accroche des finitions.

Facile à appliquer (rouleau, pinceau, pistolet), elle évite l'absorption excessive et garantit une meilleure tenue dans le temps.

Recouvrable par peintures mono-composantes, elle offre une excellente résistance à l'arrachement et optimise la durabilité du système.

DESTINATION



Intérieur et extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous sols en béton, préalablement poncé, nettoyé, dépoussiéré et non friable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	Moins de 30g/L
Emission	cov-A+
Densité	1 ± 0.02
Teintes	Incolore
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	6
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - L : 19 - l : 12
	Bidon 20 L : H : 41 - L : 26 - l : 24

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Brosse	6 à 7 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Rouleau	7 à 8 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet	8 à 9 m ² / l - Dilution 20%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



Conditions préalables :

- Un sol en béton doit être âgé d'1 à 3 mois.
- Poncez le sol à l'aide d'une ponceuse à disque diamant munie d'un sac d'aspiration, pour permettre l'accroche de la peinture.
- Respectez une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).

1) Grattez le sol à l'aide d'une brosse métallique ou d'un tournevis et assurez-vous de la parfaite dureté, non friabilité et propreté du sol. Si votre sol s'effrite, poncez-le

2) Versez une goutte d'eau sur votre sol : elle doit être absorbée en - de 4 minutes, sinon poncez de nouveau.

3) Nettoyez, dégraissez le sol, uniquement si nécessaire. Il est préférable de ne pas humidifier votre sol. Toute mise en eau du sol doit être suivie d'un long temps de séchage (12 à 24 heures minimum). Vérifier l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée ou avec un humidimètre.

4) Niveau à bulle ou règle de maçon. Si le sol n'est pas plat, envisagez un ragréage pour éviter les manques ou sur épaisseur de produit.

5) Mélangez soigneusement le primaire avant application, puis appliquez-le en 1 couche, au pinceau ou au rouleau

6) Laissez sécher 2h avant mise en peinture

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.