



MODE OPÉRATOIRE

DILUANT DURCISSEUR

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Le diluant durcisseur est destiné à renforcer les performances des peintures et vernis polyuréthanes en améliorant leur résistance mécanique, chimique et à l'abrasion.



Avant toute utilisation :

- 1** Assurez-vous que votre peinture ou votre vernis est compatible avec l'ajout d'un durcisseur polyuréthane.
- 2** Réalisez un essai préalable sur une petite quantité de produit afin de vérifier la compatibilité du mélange.
- 3** Travaillez sur un support propre, sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 25°C.

ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

Le diluant durcisseur ne s'utilise jamais seul. Il doit être incorporé directement dans la peinture ou le vernis.



Étapes de préparation :

- 1** Remuez soigneusement la peinture ou le vernis avant l'ajout du durcisseur.
- 2** Incorporez 12 % de diluant durcisseur dans votre peinture ou votre vernis Métaltop ou entre 5 et 20% dans un produit d'une autre marque.
- 3** Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse pendant 5 minutes. Attention : durée de vie du mélange = 2 à 3 heures.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture ou votre vernis conformément à son mode opératoire habituel.



Étapes d'application :

- 1 Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du revêtement utilisé.
- 2 Respectez les temps de séchage indiqués sur la fiche technique de la peinture ou du vernis.
- 3 Nettoyez immédiatement vos outils avec le diluant adapté avant le durcissement du mélange.
- 4 Refermez soigneusement le bidon de durcisseur après utilisation et stockez-le dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité.