



MODE OPÉRATOIRE

DILUANT RETARDATEUR

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Le diluant retardateur est destiné à ralentir le séchage des peintures et vernis à base de solvants afin d'améliorer leur rendu et de limiter les reprises, notamment par temps chaud ou lors d'applications au pistolet.



Avant toute utilisation :

- 1 Assurez-vous que votre peinture ou votre vernis est compatible avec un diluant retardateur.
- 2 Réalisez un essai préalable sur une petite quantité de produit afin de vérifier la compatibilité du mélange.
- 3 Travaillez sur un support propre, sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 35°C.

ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

Le diluant retardateur s'incorpore directement dans la peinture ou le vernis afin d'augmenter le temps d'ouverture du produit.



Étapes de préparation :

1

Remuez soigneusement votre peinture ou votre vernis avant l'ajout du diluant retardateur.

2

Incorporez 5 à 10 % (soit 1 à 2 bouchons/L) de diluant retardateur, selon les conditions climatiques, le mode d'application et le temps de séchage souhaité.

3

Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture ou votre vernis conformément à son mode opératoire habituel.



Étapes d'application :

- 1 Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du revêtement utilisé.
- 2 Évitez d'ajouter une quantité excessive de retardateur afin de ne pas allonger excessivement le temps de séchage.
- 3 Nettoyez vos outils avec le diluant adapté au produit utilisé.
- 4 Refermez soigneusement le bidon après utilisation et stockez-le dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de toute source de chaleur.