



MODE OPÉRATOIRE

SICCATIF SECHAGE

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Le siccatif séchage est destiné à accélérer le séchage des peintures, vernis, lasures, huiles et cires à base de solvants, notamment les produits alkydes et glycérophthaliques.



Avant toute utilisation :

- 1 Assurez-vous que votre peinture, vernis ou lasure est compatible avec l'ajout d'un siccatif.
- 2 Réalisez un essai préalable sur une petite quantité de produit afin de vérifier la compatibilité du mélange.
- 3 Travaillez sur un support sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 25°C.

ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

Le siccatif ne s'utilise jamais pur. Il doit être incorporé directement dans la peinture, le vernis, la lasure ou l'huile à accélérer.



Étapes de préparation :

1

Remuez soigneusement le siccatif avant application afin d'obtenir un produit parfaitement homogène pour une efficacité optimale.

2

Versez 1 à 2 bouchons de siccatif par litre de produit dans votre peinture, vernis, lasure ou huile de lin.

3

Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture, vernis, lasure ou huile conformément à son mode opératoire habituel.

Le siccatif a un aspect violet mais il est parfaitement incolore lors de l'application et du séchage

Étapes d'application :

1

Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du produit utilisé. Travaillez sur un support propre et sec.

2

Nettoyez vos outils avec notre diluant synthétique.

3

Refermez correctement le bidon de siccatif et stockez le dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toute chaleur afin d'éviter les risques d'évaporation du produit.